LADRILLOS
INKA FORTE

2026



FICHA TÉCNICA

LADRILLO
TECHO 08



PRODUCTO ECOLÓGICO

REGULACIÓN TÉRMICA

AISLAMIENTO ACÚSTICO

www.ladrillosinkaforte.com

Car. Lambayeque - Mochumí
Km. 792, Sec. Mocce

ventas@ladrillosinkaforte.com

LADRILLOS
INKA FORTE

FICHA TÉCNICA

LADRILLO TECHO 08



DENOMINACIÓN:	:	Ladrillo Techo 08
USOS:	:	Construcción de techos aligerados del último piso
DIMENSIONES:	:	Largo: 30.00 cm x Ancho: 30.00 cm x Alto: 08.00 cm
PESO:	:	4.5 kg (min) / 4.8 kg (max)
UNIDAD M2:	:	9 unds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Este tipo de ladrillos se emplea en la construcción de techos aligerados del último piso, mismos que no van a tener mayor carga. Están fabricados con arcilla libre de impurezas y agua, empleando procesos con altos estándares de calidad.

APLICACIONES:
- Losas aligeradas de último nivel.
- Losas aligeradas de espesor h=13 cm.
- Losas aligeradas hasta 3 m libre de paño.

BENEFICIOS:
- Mejor adherencia al tarrajeo por su diseño acanalado.
- No presenta salitre (eflorescencia).
- Regulación térmica (frío y calor).
- Aislamiento acústico.
- Alta resistencia al fuego.
- Buen acabado y color uniforme.

CARACTERÍSTICA	VALOR
Variación dimensional	± 2%
Absorción de agua	< 22%
Área de vacíos	< 70%
Alabeo	< 5 mm
Octogonal (escuadra 90°)	< 5 mm
Densidad aparente	1.9 a 2.1 g/cm³
Ensayo de flexión	> 2 kg/cm²
Eflorescencia (salitre)	No presenta
Eficacia del producto	90%

PROCESO Y ACABADO

01 Proceso de fabricación



02 Secado tradicional



03 Cocción



04 Despacho: color uniforme



Normas de referencia: NTP 331.017 / RNE E.070 (requisito), NTP 399.613 (ensayo).
La información técnica puede variar según el lote de producción y la normativa técnica peruana vigente.

www.ladrillosinkaforte.com
Car. Lambayeque - Mochumí Km. 792, Sec. Mocce
ventas@ladrillosinkaforte.com