LADRILLOS
INKA FORTE

2026



FICHA TÉCNICA

LADRILLO
KING KONG
TIPO IV



ALTA RESISTENCIA

CALIDAD GARANTIZADA

CONSTRUCCIONES MÁS SÓLIDAS

www.ladrillosinkaforte.com

Car. Lambayeque - Mochumí
Km. 792, Sec. Mocce

ventas@ladrillosinkaforte.com

LADRILLOS
INKA FORTE

FICHA TÉCNICA

LADRILLO KING KONG TIPO IV



- **DENOMINACIÓN:** : Ladrillo King Kong Tipo IV
- **USOS:** : Construcción de Muros Portantes
- **DIMENSIONES:** : Largo: 24.00 cm x Ancho: 13.00 cm x Alto: 09.00 cm
- **PESO:** : 03.75 Kg. Aprox.
- **UNIDAD M2:** : 36 unds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción general:
Es el ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y quemada o cocida en un horno Hoffmann de proceso continuo.

DE LOS TIPOS DE LADRILLOS:
Según la Norma NTP 399.613 - 331.040 - 331.041 este ladrillo corresponde:

TIPO IV:
Resistencia y durabilidad alta. Apto para construcciones de albañilería en condiciones de servicio riguroso.

CARACTERÍSTICA	SEGÚN NTP	SEGÚN MUESTRA
Resistencia a la Compresión (Kg/cm2)	130.00	138.40
Variación de la Dimensión (mm)	± 3.0	± 3.0
Alabeo (mm)	4	0.75
Área de Vacíos (%)	≤ 30 %	30 %
Eflorescencia	No Eflorescente	Ligeramente Eflorescente

PROCESO Y ACABADO


01 Proceso de fabricación



02 Secado tradicional



03 Cocción



04 Despacho: color uniforme



EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS O EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA TÉCNICA PERUANA VIGENTE.

www.ladrillosinkaforte.com
Car. Lambayeque - Mochumí Km. 792, Sec. Mocce
ventas@ladrillosinkaforte.com